


Scheda Tecnica

531.90900

NITROFAST BIANCO LUCIDO

RECORD
ITALIAN CAR REFINISHING



1000 ml +
400 - 500 ml



15" - 17" FORD 4
a 20°C



Ø 1.3 - 1.4 mm
2 - 3 Atm
N° di mani 2



Indurimento: 2 - 3 h a 20°C

NATURA DEL PRODOTTO:

Finitura Nitro-Sintetica Brillante.

Proprietà:

- Ampia versatilità di applicazione
- Ottimo aspetto estetico
- Ottima rapidità di essiccazione
- Facile applicabilità

CAMPI DI IMPIEGO:

Uso generico, macchine utensili, macchinari ad uso industriale, macchine agricole e scaffalature metalliche

FONDI CONSIGLIATI:

Vedi nella preparazione del supporto

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Superfici ferrose:

Asportare accuratamente qualsiasi traccia di ruggine, calamina, grasso ed umidità mediante accurata pulizia meccanica seguita da sgrassaggio. Applicare una mano del nostro fondo EPOSSIDICO 2K serie **193** o **190**, oppure nostro SINTOFLEX serie **494** o **490**. Dopo 6/12 ore applicare lo smalto **NITRO**.

Alluminio:

Sgrassaggio con solventi organici, seguito da carteggiatura. Applicare una mano di FONDO ESPOSSIDICO (serie **193** o **190**) o di fondo acrilico **793.70701**.

Lamiera zincata:

Pretrattare con promotore di adesione **Z.030**. Applicare una mano di fondo epossidico **193**.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Miscelare accuratamente, fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.

Comp. A	:	531.90900	100 parti in peso o volume
Diluyente	:	D.525/D.535	40 - 50 parti in peso o volume

Compatibile con sistemi di applicazione elettrostatici.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

TIPO DI PRODOTTO:	Finitura Nitro-Sintetica Brillante
ASPETTO DEL FILM:	Lucido
COLORI:	Bianco
PESO SPECIFICO:	1,07 Kg/l ($\pm 0,20$)
VISCOSITÀ DI FORNITURA:	12' FORD 8 a 25°C ($\pm 2''$)
SOLIDI IN VOLUME	35% ($\pm 2\%$)
SOLIDI IN PESO	46% ($\pm 2\%$)
ESSICCAZIONE A 20°C:	- Fuori polvere: 10' - 15' - Fuori impronta: 2 - 3 h - Indurimento totale: 24 h
STRATI CONSIGLIATI:	2
SPESSORE CONSIGLIATO:	30 - 40 μm
RESA TEORICA:	11,9 m ² /Lt o 11, 1 m ² /Kg a 30 μm secchi
RIVERNICIABILITÀ:	Dopo 1 - 2 ore con lo stesso prodotto

SPECIFICHE DI APPLICAZIONE:

-Vedi pittogrammi Pag.1

NORME DI SICUREZZA:

Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e nella scheda di sicurezza.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:

In confezioni integre e sigillate, mantenute a temperatura compresa tra +5 +30 °C.

I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono frutto della nostra esperienza e di accurate prove e test di laboratorio. Essendo tuttavia il processo di verniciatura un insieme di operazioni che esulano dal nostro controllo, essi non costituiscono pertanto, in nessun modo, alcuna forma di garanzia sulle prestazioni finali del ciclo stesso.

Rev.: 01/24