


Fiche technique

K.374

RÉSINE POUR BASES MATES




1000 ml
800 - 900 ml



15" - 18" FORD 4
à 20°C



Ø 1.1 - 1.2 mm
2,5 à 3 Atm
Nb de couches 2



20' - 25' à 20°C
A 50% U.R.

NATURE DU PRODUIT :

Base mate à base de résines cellulósiques et d'additifs matifiants.

Particulièrément adapté à la préparation de Base-Coats métallisées et/ou micallisées/nacrées à recouvrir avec nos vernis de la ligne Record (série 701).

CHAMPS D'APPLICATION :

Cycles bi-couches pour la préparation de Base-Coat métallisées et/ou nacrées à utiliser pour la peinture d'articles industriels en général, véhicules commerciaux et véhicules de service public.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

La base mate 374 peut être appliquée après une préparation adéquate (voir fiches correspondantes) et un dégraissage ultérieur sur :

- primaires époxy, notre type **193.R7042**;
- fonds acryliques 2K, type nos **794.70055/794.70065/794.91100** ou **793.70701**.

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Mélanger jusqu'à obtenir une couleur et une consistance uniformes.

Composant A : **K.374 + Pâtes Colorantes** 100 parts en poids
Diluent : **D.721 ou D.737** 70 - 90 parts en poids

REMARQUE : Possibilité de catalyse à 10% avec **CZ.711** en poids sur la Base-Coat pour améliorer la cohésion entre les couches.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

TYPE DE PRODUIT	: Monocomposant
APPARENCE DU FILM	: Semi- brillant
COULEURS	: Sur demande
DENSITÉ	: 0,94 Kg/L ($\pm 0,05$)
EXTRAIT SEC	: 21% (± 2)
SÉCHAGE	: - <i>Hors poussière</i> : 10' - 15 à 20 °C - <i>Séchage à 20°C</i> : 20' – 25'
COUCHES RECOMMANDÉES	: Deux couches (20 - 25 μm)
TENUE DE LA PEINTURE	: Minimum 20' à 20°C; Maximum 30' à 20°C
RECHAMPISSABLE	: Transp. 701.HS010 - 701.HS060 – 701.HS100 – 701.00015

N.B. Avant d'appliquer la couche transparente, attendre 20 - 25 minutes à température ambiante (20 °C) ou 5 - 10 minutes à 40 - 50 °C.

REMARQUES :

Ne pas dépasser l'épaisseur totale du film recommandée !

Pour certaines teintes particulières, bien que la plupart des formules aient une grande opacité et une excellente couvrance, l'utilisation d'un apprêt teinté est recommandée.

Le K.374 est spécifiquement destiné à la formulation de couches de base métalliques, cependant, avec des précautions particulières, il peut également être utilisé pour la production de couleurs pastel dans les tons jaune-rouge-orange.

Dans ce cas, il est important de suivre strictement une procédure de travail spéciale, à savoir :

peser les pâtes P et les mélanger avec un agitateur, seulement après avoir bien dispersé les pâtes, ajouter le K.374, puis mélanger à nouveau avec un agitateur.

NORMES DE SÉCURITÉ :

Respectez scrupuleusement l'étiquetage et la fiche de données de sécurité.

STABILITÉ AU STOCKAGE :

Dans les emballages non ouverts et scellés, conservés à une température de + 5 à +30 °C.

Les données et les informations contenues dans cette fiche sont le résultat de notre expérience et des essais et des tests précis en laboratoire. Cependant, le processus de peinture étant un ensemble d'opérations indépendantes de notre volonté, elles ne constituent donc, en aucune manière, aucune forme de garantie sur l'exécution finale du cycle lui-même.

Rév. : 03/22