

*Fiche technique***Z.080****ADDITIF RETARDATEUR POUR PRODUITS WB****NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :**

Mélange de solvants à haut point d'ébullition.

CHAMPS D'APPLICATION :

Retardateur pour laques et/ou fonds 1K à base d'eau tels que notre **série KW4xx** et pour les acryliques 2K tels que notre **série KW7xx**, y compris nos laques de finition **701W00020** et **704W0004**.

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Composant A :	Laques 1K	1000 gr	
Ou	Laques 2K	1000 gr	
Additif retardateur :	Z.080	2 - 3 gr	2 - 5 gr

Mélanger soigneusement (**de préférence avec un agitateur**), en veillant à ce que l'additif soit mélangé de manière homogène.

REMARQUES :

Ne convient pas aux systèmes époxy.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Le local de stockage doit être sec et la température comprise entre +5°C et +30°C.

NORMES DE SÉCURITÉ :

Respectez scrupuleusement l'étiquetage et la fiche de données de sécurité.

Les données et les informations contenues dans cette fiche sont le résultat de notre expérience, essais et tests précis en laboratoire. Cependant, le processus de peinture étant un ensemble d'opérations indépendantes de notre volonté, elles ne constituent donc, en aucune manière, aucune forme de garantie sur l'exécution finale du cycle lui-même.

Rév. : 12/22